

Technisches Datenblatt

NBR

(Nitril-Kautschuk (Perbunan))

Härtebereich (Shore A) (+/-5):	45-90
Zerreifestigkeit (N/mm ²)	4 - 14
Rückprallelastizitt bei + 20°C:	befriedigend
Abriebwiderstand:	gut
(1) Chemische Bestndigkeit:	befriedigend
(1) lbestndigkeit:	ausgezeichnet
(1) Kraftstoffbestndigkeit:	gut
(1) Lsungsmittelbestndigkeit:	gut
(4) Temperaturbestndigkeit:	-30°C bis +100°C
Ozonbestndigkeit:	befriedigend
Witterungsbestndigkeit:	gut
Gasundurchlssigkeit:	gut
(2) Widerstand gegen bleibende Verformung:	gut
Bindung zu Metall:	befriedigend
Bindung zu Gewebe:	befriedigend

(1) = Wegen der Vielzahl mglicher Chemikalien, Lsungsmittel, Einsatztemperaturen und –zeiten knnen die angegebenen Bewertungen im Einzelfall Vernderungen aufweisen. Insbesondere kann eine Elastomerart, die im allgemeinem geringe Bestndigkeit aufweist, gegen bestimmte Medien sehr gute Resistenz zeigen.

(2) = Bei relativ tiefen bzw. hohen Temperaturen sinkt der Widerstand ganz allgemein.

(3) = Gute Quellbestndigkeit gegen verschiedene Esterweichmacher

(4) = Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung der Mischung schwanken knnen. Der Dauereinsatz in den Grenzbereichen bringt eine nderung der physikalischen Werte mit sich. Fr extreme Beanspruchungen sind besondere Elastomer-Mischungen erforderlich.