

# Technisches Datenblatt

## Silikon

Dichte	g/cm <sup>3</sup>	1,14 +/-0,05
Härte	Shore A	60 +/- 5
Reißfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	6
Reißdehnung	%	250
Weiterreißwiderstand	N/mm	21
Rückprallelastizität	%	59
Druckverformungsrest	22h/175°C	30
Temperaturbeständigkeit	°C	-50/+200
Witterungs- / Ozonbeständigkeit		sehr gut
Ölbeständig		nicht empfohlen
Benzinbeständig		nicht empfohlen
Säurebeständigkeit		bedingt bis nicht empfohlen
FDA		bedingt machbar

**Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.**